

DuPont™ Tyvek® FireCurb® breather membrane

Tehnisko datu lapa



PIELIETOJUMS SIENU KONSTRUKCIJAM EN 13859-2: 2010

Nazwa **2066B** Valoda **Latviešu**
 Materiala tips **Flash tipa HDPE spanbonds ar ugunsdrošu akrilu laku** Piemērojams **Latvija**

ĪPAŠĪBAS	KLASIFIKĀCIJA	MĒRVIENTĪBA	NOMINĀLA	MIN.	MAKS.
FUNKCIONALITĀTE: ŪDENS TVAIKA CAURLAIDĪBA, ŪDENS NECAURLAIDĪBA, METEOROLOĢISKĀ IZTURĪBA, REAKCIJA UZ UGUNĪ					
Reakcija uz uguni *	EN 13501-1	klase	B-s1,d0	-	-
Ūdens tvaiku caurlaidība (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Temperatūras noturība	-	°C	-	-40	+100
Noturība zemās temperatūrās	EN 1109	°C	-	-	-40
UV pretestība	-	mēneši	-	-	4
Produkcijas-/ Funkcionālā slāņa biezums	-	mm	0,175 / 0,175	-	-
Ūdens necaurlaidība	EN 1928 (A)	klase	W1	-	-
Ūdens stabs	EN 20811	m	1,4	-	-
FIZIKĀLĀS UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS					
Masa uz vienību	EN 1849-2	g/m ²	68	62	74
Stiepes spēks garumā	EN 12311-1	N/50mm	275	230	320
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā	EN 12311-1	%	15	10	20
Stiepes spēks platumā	EN 12311-1	N/50mm	275	225	325
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā	EN 12311-1	%	18	11	25
Materiāla plēšanas noturība garumā	EN 12310-1	N	41	25	57
Materiāla plēšanas noturība platumā	EN 12310-1	N	36	21	52
ĪPAŠĪBAS PĒC NOVECOŠANĀS					
UV un siltuma starojuma tests:	EN 1297 & EN 1296				
Ūdens necaurlaidība	EN 1928 (A)	klase	W1	-	-
Maksimālais stiepes spēks garumā	EN 12311-1	N/50mm	225	180	270
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā	EN 12311-1	%	10	6	14
Maksimālais stiepes spēks platumā	EN 12311-1	N/50mm	225	175	275
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā	EN 12311-1	%	12	7	17
PAPILDUS PARAMETRI					
Garums (klienta izvēlētais, izteikts m)	EN 1848-2	Novirze %	0	0	-
Platums (klienta izvēlētais, izteikts mm)	EN 1848-2	Novirze %	0	-0,5	+1,5
Materiāla izmēru pielāide	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Izmēru stabilitāte (garumā & platumā)	EN 1107-2	%	-	-	1
Gaisa caurlaidības pretestība	EN 12114	m ³ /(m ² h 50Pa)	-	-	2
Vēja necaurlaidīgs	-	-	Jā	-	-

(*): Kad pakārts atsevišķi vai piestiprināts pie minerālšķiedru plāksnes, vai ar minerālvati: B-s1,d0 / ar kokmateriāliem: D-s2,d2

Mūsaprāt, iepriekš minētais produkts atbilst kritērijiem, kas to ļauj klasificēt kā 'izstrādājumu' (REACH, 3. panta 3. punkts). Parastas vai saprātīgi paredzamas lietošanas laikā nav sagaidāms, ka no šī produkta izdalīsies vielas. Minētais izstrādājums, ciktāl mums tas zināms, nesatur vielas, kas pārsniegtu likumā noteiktās robežvērtības un kas būtu iekļautas ECHA tīmekļa vietā publicētajā kandidātvielu sarakstā, kuras uzskatāmas par ļoti kaitīgām (SVHC).



Spēkā stāšanās datums: 30/07/2021
 Pirmā CE: 29/10/2012

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
 0799-CPR-128

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
 Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
 tyvek.info@dupont.com

Tel +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Dažas testu metodes ir izmainītas pamatojoties uz EN 13859-2:2010 un/vai saskaņā ar DuPont ISO 9001:2015 sertificēto kvalitātes sistēmu (lai iegutu sīkaku informāciju, sazinieties ar regionālo DuPont pārstāvi). Šī informācija atbilst arī mūsu izpratnei par šo jautājumu. Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvzīdniecības tirzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK. Tā nav paredzēta, lai ar to aizstātu visa veida testus, kas jums varētu būt jāveic, lai noteiktu cik mūsu produkti jums ir atbilstoši, ja tos izmantojat citam vajadzībam nekā izklāstīts šajā dokumentā. Šī dati laiku pa laikam var tikt mainīti, jo tiek ieguta arvien jauna informācija un pieredze. Sakāra ar to, ka mes nevaram paredzēt visas iespējamās gala lietošanas apstākļu variācijas, DuPont nedod nekādu garantiju un neuzņemas atbildību saistībā ar šīs informācijas izmantošanu, ja produkts tiek lietots citiem merkiem, nevis tiem, kas minēti šajā dokumentā. Nekas šajā publikācijā nevar tikt uzskatīts par atlauju, saskaņā ar kuru var darboties, vai ieteikumu parkāpt kādas ar patentu noteiktas tiesības. Pēc pieprasījuma ir pieejama arī informācija par produktu drošību. Šī datu lapa ir drukāts dokuments, kas ir derīgs bez paraksta.